

Natur-Holzschutz Art. Nr. 1051

Eigenschaften

Der Natur-Holzschutz ist eine sinnvolle Alternative für Carbolineum, dringt tief in das Holz ein und gibt dem Holz eine schwarzbraune Färbung.

Inhaltsstoffe

Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Citruschalöl, Naturasphalt, Leinöl, Ricinenöl, Kolophoniumharz-Ester, Cobalt-, Zirkonium- und Zink-Octoat-Trockner.

Anwendung

Der Natur-Holzschutz eignet sich zum Behandeln von Gartenzäunen und -pfosten, Frühbeeten, Scheunen, Spielplatzgeräten aus Holz usw.

Vorbehandlung

Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte max. 14 %) und frei von fettigen Verunreinigungen sein, evtl. mit Verdünnung 0500 reinigen. Alte lose Anstriche müssen entfernt, gut haftende Anstriche gereinigt und geschliffen werden.

Verarbeitung

Das Material gut aufrühren. Es werden bis zu drei Schichten durch Streichen oder Spritzen aufgebracht. Nicht unter 12 °C verarbeiten!

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzufuhr zu sorgen !

Trocknung

Der Natur-Holzschutz ist nach 4-6 Stunden staubtrocken (23 °C / 50-55 % rel. Luftfeuchte) und nach 16-24 Stunden überstreichbar. Durchtrocknung 7 Tage.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Je nach Saugfähigkeit des Holzes ergeben sich folgende Werte:
Verbrauch 90-120 ml/m². Ergiebigkeit 8-12 m²/ltr.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Verdünnung 0500.

Lagerung

Kühl lagern. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Behälter fest verschließen.

Gebinde

0,75 ltr. / 2,5 ltr.

Sicherheitshinweise

VbF A III. Mit Natur-Holzschutz getränkte Lappen wässern oder ausgebreitet auf nicht brennbarem Untergrund trocknen lassen. (Selbstentzündungsgefahr!) Danach dem Hausmüll zuführen. Auch Naturprodukte gehören nicht in Kinderhände.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten !

Entsorgung

Lassen Sie sich beim Kauf über die benötigte Menge beraten, damit möglichst wenig Reste übrig bleiben. Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Lösemittelhaltige, flüssige Reste gehören in den Sondermüll! Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE: M – KH 02

Abfallschlüssel: 080111

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.