



Rostschutzfarbe

Art. Nr. 1220

Eigenschaften

Korrosionsschutzfarbe für den Innen- und Außenbereich, hellgrau. Gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Zink sowie verzinkten Untergründen.

Inhaltsstoffe

Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Titandioxid, Talkum, Zinkphosphatpigment, Ricinenöl, Kolophonumharz-Ester, Citrusschalenöl, Quellton, Cobalt-, Zirkonium- und Zink-Octoat-Trockner.

Anwendung

Grundanstrich für alle Biofa-Decklacke auf Eisen und Nichteisenmetallen. Langzeitschutz vor Rost im Außenbereich (zweimaliger Auftrag).

Vorbehandlung

Der Untergrund muß glatt geschliffen, trocken und frei von fettigen Verunreinigungen sein, evtl. mit Verdünnung 0500 reinigen. Alte lose Farbschichten entfernen. Gut haftende Altanstriche müssen sorgfältig gesäubert und angeschliffen werden. Korrosionsgefährdete Metallteile mit Biofa-Rostschutzfarbe 1220 grundieren. Im Außenbereich sollte, zum besseren Korrosionsschutz, vor dem Decklack, zweimal mit der Rostschutzfarbe gestrichen werden. Roststellen gut anschleifen. Untergrund muß metallisch blank sein. Nach dem Schleifen und Reinigen sofort mit Rostschutzfarbe schützen.

Verarbeitung

Die Rostschutzfarbe ist nach gründlichem Aufrühren gebrauchsfertig, kann jedoch bei Bedarf mit Verdünnung 0500 verdünnt werden. Sie eignet sich zum Streichen, Rollen und Spritzen. Spritzdaten: Auslaufzeit 25-30 sec DIN 4mm, Spritzdüse 1-1,5 mm, Spritzdruck 3-4 bar. Nicht unter 12 °C verarbeiten.

Wichtig! Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!

Trocknung

Die Rostschutzfarbe ist nach 6-12 Stunden trocken, nach ca. 12-16 Stunden schleif- und überstreichbar, (20° C / 50-55 % rel. Luftfeuchte).

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch: 100-125 ml/m² pro Anstrich.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Verdünnung 0500 reinigen. Verschmutzte Verdünnung kann wieder verwendet werden, wenn man sie nach einer Ruhephase abdekantiert.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Lagerung

Kühl lagern. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten, Behälter gut verschließen.

Gebinde

0,25 ltr. / 0,75 ltr. Blechdose

Sicherheitshinweise

VbF AIII. Das Produkt ist brennbar. Mit Rostschutzfarbe getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbaren Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. (Selbstentzündungsgefahr!) Danach dem Hausmüll zuführen. Auch Naturprodukte gehören nicht in Kinderhände.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten!

Entsorgung

Lassen Sie sich beim Kauf über die benötigte Menge beraten, damit möglichst wenig Reste übrig bleiben. Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen.

Lösemittelhaltige, flüssige Reste gehören in den Sondermüll! Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE: M-LL 04

Abfallschlüssel für flüssige Produktreste: EAK 080102

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.