

BIOFA Wetterschutzöl Art.Nr. 2043

Eigenschaften

BIOFA Wetterschutzöl ist ein farbloses Öl zur Holzoberflächenbehandlung von bewitterten Hölzern im Außenbereich. Es dringt tief ein, belebt und erhält die natürliche Struktur des Holzes, und schützt es vor Feuchtigkeit und Vergrauung. Das Wetterschutzöl verhindert jedoch nicht die natürliche farbliche Veränderung der Hölzer im Außenbereich. Um einen dauerhaften Schutz zu erreichen, müssen die geölten Flächen je nach Bewitterung und Exposition alle 1-3 Jahre nachbehandelt werden. Es enthält keine chemisch-synthetischen UV-Schutzmittel.

Inhaltsstoffe

Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Ethanol, Quellton, Mikrowachs, Kolophonharz, Zinkoxid, Cobalt-, Zirkonium- und Mangan-Oktoat-Trockner.

Anwendung

Das Öl eignet sich zur Grundbehandlung wie zur Pflege sämtlicher geschliffener, gehobelter und sägerauher Hölzer im Außenbereich wie Holzverschalungen, Fachwerk, Pergolen, Carports, Garten- und Terrassenmöbel usw.

Vorbehandlung

Die Untergründe müssen trocken (Holzfeuchte max. 14%), sauber, staub- und fettfrei sein, evtl. mit Verdünnung 0500 reinigen. Alte Anstriche gründlich entfernen.
Garten- und Terrassenmöbel mit Endschliff 180er Körnung.

Verarbeitung

Bauteile: Das BIOFA Wetterschutzöl durch Spritzen, Streichen oder Rollen dünn auftragen. Teile im Außenbereich grundsätzlich zweimal mit Öl behandeln.

Nicht abgenommene, überstehende Ölreste können zu Glanzstellen führen, die sich aber im Laufe der Bewitterung wieder egalisieren.

Waagerechte Holzoberflächen, die der ständigen Bewitterung ausgesetzt sind, verlangen naturgemäß in jedem Jahr eine Neubehandlung.

Möbel:

Wetterschutzöl durch Streichen oder Wischen (Schwamm oder fusselfreien Baumwollappen) dünn auftragen. Nach einer Eindringzeit von ca. 30 Minuten die Oberfläche mit einem fusselfreien Lappen abwischen und trocken auspolieren. Ecken und Vertiefungen bei Sprossenmöbeln, Lattenrosten oder Randfugen gut auswischen. Stark saugende Hölzer ein weiteres Mal wie oben beschrieben behandeln.

Zur Pflege das Öl einmal dünn auftragen, und nach 30 Minuten Einwirkzeit mit einem fusselfreien Lappen trocken auspolieren.

Wichtig: Die Verwendung und Verarbeitung bei starker Sonneneinstrahlung ist nicht möglich, da es zu Runzelbildung und zum Ausschwitzen des Öles und damit zu klebrigen Oberflächen führt. Unbedingt Vorversuch durchführen. Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!

Behandelte Möbel nicht vor mind. 48 Stunden Aushärtungszeit benutzen!

Vorversuch durchführen!

Trocknung

Die Trockenzeit beträgt ca. 6-12 Std. (20°C / 50-55 % relative Luftfeuchte).

Ergiebigkeit

Bauteile: 30-50 ml/qm pro Anstrich (je nach Saugfähigkeit des Holzes). Bei sägerauhem Holz ist mit einem wesentlich höheren Verbrauch zu rechnen.

Möbel: 20-30 ml/qm pro Anstrich (je nach Saugfähigkeit des Holzes).

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung 0500 reinigen

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfernen.

Gebinde

750 ml / 2,5 ltr. / 10 ltr. Blechgebinde

Sicherheitshinweise

VbF A III, Produkt ist brennbar! Mit BIOFA Weterschutzöl getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen **(Selbstentzündungsgefahr)!**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten!

Entsorgung

Lassen Sie sich beim Kauf über die benötigte Menge beraten, damit möglichst wenig Reste übrig bleiben. Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen.

Lösemittelhaltige, flüssige Reste gehören in den Sondermüll! Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE: Ö 100

Abfallschlüssel für flüssige Reste:

EAK 080102

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.