

**BIOFA Universallack für
Fußboden und Inneneinrichtungen
Art. Nr. 2050 glänzend
Art.-Nr. 2051 seidenmatt**

Eigenschaften

Der BIOFA Universallack ist ein farbloser Lack aus nachwachsenden Rohstoffen. Das Produkt ist dauerelastisch, abriebfest, schmutz- und wasserabweisend. Erfüllt die Spielzeugnorm EN 71 sowie die DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit.

Inhaltsstoffe

Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Kolophoniumharz, Ricinenöl, Citrusschalenöl, Zink-, Zirkonium- und Kobalt- Octoat-Trockner, Microwachs, Kieselsäure, Quellton, Ethanol.

Anwendung

Lackierung von Holz- und Korkfußböden, Möbel, Innenausbau sowie Kinderspielzeug. Der BIOFA Universallack ist nicht für Flächen, die ständiger Naßbelastung ausgesetzt sind.

Vorbehandlung

Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte max. 14 %) und fettfrei sein. Alte Anstriche restlos entfernen und den Boden gut schleifen. Bei neu verklebten Bodenbelägen muß der Kleber gut ausgehärtet sein, bevor mit der Oberflächenbehandlung begonnen wird. Damit sich der BIOFA Universallack optimal mit dem Untergrund verbinden kann, diesen zunächst einmal mit Universal-Hartgrund 3755 (Technisches Merkblatt beachten!) oder mit BIOFA Universallack verdünnt mit ca. 20-30 % BIOFA Verdünnung 0500 einlassen. Nach 16-24 Stunden Fußbodenoberflächen mit 120er Gitter, Möbel- und Innenausbauflächen mit Papier 180er-240er Körnung zwischenschleifen. Es können auch entsprechende Kunststoffpads verwendet werden.

Verarbeitung

Den BIOFA Universallack gründlich aufrühren. Bei Bedarf 5-10 % BIOFA Verdünnung 0500 zugeben. Zwei dünne Schichten durch Spritzen, Rollen oder Streichen aufbringen. Bei Bedarf leicht zwischenschleifen (Fußboden mit

150-180er Gitter, Möbel- und Innenausbauflächen mit Papier 180-240er Körnung oder entsprechenden Kunststoffpads). Dabei muß die Bodentemperatur bei der Verarbeitung mind. 16 °C betragen.

Vorversuch durchführen !

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen !

VOB beachten!

Trocknung

Der BIOFA Universallack ist nach ca. 6-12 Stunden trocken und nach 12-16 Stunden (23 °C / 50-55 % rel. Luftfeuchte) überlackierbar. Vorsichtig belastbar nach 3 Tagen. Nach 10-14 Tagen ist volle Beanspruchung möglich.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch und Ergiebigkeit sind abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verbrauch 70-90 ml/m². Ergiebigkeit 11-14 m²/ltr. pro Anstrich.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen. Verschmutzte Verdünnung ruhen lassen, abdekantieren und wieder verwenden.

Lagerung

Kühl und gut verschlossen lagern. Reste in kleineren Gebinden aufbewahren.

Gebinde

0,75 ltr. / 2,5 ltr. / 10 ltr. Metallgebinde

Sicherheitshinweise

VbF A III. Das Produkt ist brennbar. Mit BIOFA Universallack getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. **Selbstentzündungsgefahr!** Danach dem Hausmüll zuführen. Auch Naturprodukte gehören nicht in Kinderhände.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten !

Entsorgung

Lassen Sie sich beim Kauf über die benötigte Menge beraten, damit möglichst wenig Reste übrig bleiben. Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Lösemittelhaltige, flüssige Reste gehören in den Sondermüll! Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE: Ö 100

Abfallschlüssel: 080111

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
