

Brillantöl farblos, lösemittelfrei Art. Nr. 2054

Eigenschaften

Das Brillantöl besteht aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen. Es ist ein lösemittelfreies Produkt zum Einlassen und Imprägnieren. Feuert nur leicht an, belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung der behandelten Hölzer und ist weitestgehend vergilbungsfrei.

Inhaltsstoffe

Kolophoniumharz, Safloröl, Ricinenöl, Mikrowachs, Cobalt-, Zirkonium- und Zink-Octoat-Trockner.

Anwendung

Das Brillantöl eignet sich für saugfähige Flächen im Innenbereich, wie Möbel und Innenausbauten und Fußböden (jedoch nicht in ausgesprochenen Naßräumen).

Vorbehandlung

Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte max. 14 %), saugfähig, fugenfrei, schmutz- und fettfrei sein. Alte Anstriche gründlich entfernen. Möbelloberfläche mit 180-240er Körnung, Fußböden mit 120er Körnung vorschleifen. Die Holzoberflächentemperatur muß mind. 16 °C betragen. Ein Erwärmen der Oberfläche auf ca. 30 - 40 °C ist vorteilhaft für das Eindringverhalten.

Verarbeitung

Brillantöl kalt oder warm (bis max. 80 °C) mit Flächenstreicher, Roller, Gummiwischer, Flächenspachtel, Spritzpistole oder durch Walzen sehr dünn auftragen und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 20-30 min. Überstände abnehmen und einschleifen. Es darf kein Öl auf der Oberfläche verbleiben. Die Oberflächen sollen nach Trocknung gleichmäßig gesättigt sein und keine Glanzstellen aufweisen. Bei Bedarf Vorgang mit geringer Menge wiederholen. **Vorversuch durchführen!**

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzufuhr zu sorgen !

Zu Beachten:

Bei alten Böden müssen vorhandene Fugen vor dem Ölen abgespachtelt werden.

Neue Böden müssen fugenfrei verlegt oder ebenfalls abgespachtelt werden.

Generell ist darauf zu achten, daß möglichst wenig Öl in noch verbleibende Ritzen eindringt.

Bei schwimmend verlegten Parkettböden ist die Verbindung und Verleimung von Nut und Feder so durchzuführen, daß eine dichte, feste Verbindung (ohne Spiel) erreicht wird. Eine Nichteinhaltung dieser Richtlinien kann zu Ölaustritt oder Geräuschentwicklung beim Begehen führen.

Trocknung

Das Brillantöl ist nach 6 - 12 Stunden trocken (23 °C / 50-55 % rel. Luftfeuchte). Für gute Durchlüftung ist zu sorgen. Nach 7-10 Tagen durchgetrocknet.

Nachbehandlung

Die Nachbehandlung bei Möbel erfolgt mit Heißspritzwachs 2072. Zur Pflege der Möbelloberflächen BIOFA Bienenwachs Balsam oder BIOFA Möbelwachs verwenden. Bei Fußböden mit Fußbodenhartwachs 2061 oder Hartwachs-Öl 2055 nachbehandeln.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch und Ergiebigkeit hängen stark von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Verbrauch 30-70 ml/m². Ergiebigkeit 15-30 m²/l. Durchschnittliche Einbringmenge 40 ml/qm.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung 0500 reinigen.

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Verbrauch zu entfernen.

Gebinde

750 ml / 2,5 ltr. / 10 ltr. / 30 ltr. Blechgebinde

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Sicherheitshinweise

Mit Brillantöl getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. (Selbstentzündungsgefahr!) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten !

Entsorgung

Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen.

GISCODE: Ö 10

Abfallschlüssel: 080112

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.