

Fußbodenhartwachs lösemittelfrei Art. Nr. 2061

Eigenschaften

Lösemittelfreies, farbloses und seidenglänzendes Hartwachs. Hitzebeständig (bis 100 °C) wasserunempfindlich, schmutzabweisend, diffusionsfähig, trittfest, speichel- und schweißbeständig, antistatisch. Die Wachsschicht kann eine leinötypische Färbung erhalten.

Inhaltsstoffe

Carnaubawachs, Candelillawachs, Bienenwachs, Leinöl, Ricinenöl, Kolophoniumharz, Cobalt-, Zirkonium-, Mangan- und Calcium-Octoat-Trockner.

Anwendung

Für Fußböden aus Holz und Kork. Nicht verwenden auf gewachsenen Oberflächen, die keine Ölgrundierung haben, da sonst Gefahr der Fleckenbildung besteht!

Vorbehandlung

Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte unter 14 %) und frei von fettigen Verunreinigungen sein. Um eine strapazierfähige Oberfläche zu erhalten, mit BIOFA Brillantöl 2053 weiß oder Brillantöl 2054 klar vorbehandeln. Die Bodentemperatur muß mind. 16 °C betragen.

Verarbeitung

Schutzhaut entfernen. Benötigte Wachsmenge mit Spachtel auf Fläche aufklebsen (Haselnußgröße im Abstand von 0,5 – 1 m) und mit weißem Polierpad verteilen, einmassieren und auspolieren. Auf gleichmäßige Wachsverteilung achten. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. **Vorversuch durchführen!**

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzufuhr zu sorgen !

Trocknung

Die Trockenzeit beträgt ca. 6 Std. (23 °C/50-55 % relative Luftfeuchte). Die Durchtrocknung erfolgt nach 7-10 Tagen. Für gute Durchlüftung ist zu sorgen.

Pflegehinweise

Anfangs nur trocken reinigen. Nach ca. 14 Tagen mit Naplana 2085 oder Naplana plus antirutsch 2086 behandeln. Danach bei Bedarf mit Nacasa 4010 feucht reinigen und je nach Beanspruchung mit Naplana pflegen. Abnutzungserscheinungen nach längerer Beanspruchung erfordern eine Auffrischung mit Fußbodenhartwachs 2061.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch 8-10 g/m². Ergiebigkeit 95-120 m²/litr.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Vor dem Eintrocknen mit Verdünnung 0500 reinigen.

Lagerung

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.

Gebinde

200 ml / 1 ltr. / 2,5 ltr. Metallgebinde

Sicherheitshinweise

Mit Wachs getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr!) oder in geschlossenen Behältern aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten !

Entsorgung

Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen.

GISCODE: Ö 10

Abfallschlüssel: 080112

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.