

BIOFA Parkett-Finish lösemittelfrei Art. Nr. 2063

Eigenschaften

BIOFA Parkett-Finish ist ein lösemittelfreies, farbloses und seidenglänzendes Hartwachs. Hitzebeständig (bis 100 °C), wasserunempfindlich, schmutzabweisend, diffusionsfähig, trittfest, speichel- und schweißbeständig, antistatisch. Die Wachsschicht kann eine leinötypische Färbung erhalten.

Inhaltsstoffe

Carnaubawachs, Leinöl, Ricinenöl, Kolophoniumharz-Ester, Cobalt-, Zirkonium-, Mangan- und Zink-Octoat-Trockner.

Anwendung

Für Fußböden aus Holz und Kork. Nicht verwenden auf gewachsenen Oberflächen, die keine Ölgrundierung haben, da sonst Gefahr der Fleckenbildung besteht!

Vorbehandlung

Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte unter 14 %) und frei von fettigen Verunreinigungen sein. Um eine strapazierfähige Oberfläche zu erhalten, mit BIOFA Parkettöl spezial 2059 vorbehandeln. Die Bodentemperatur muß mind. 16 °C betragen.

Verarbeitung

BIOFA Parkett-Finish sparsam mit weißem Pad aufpolieren. Bei größeren Flächen (> 50 m²) nur teilweise auftragen oder zu zweit arbeiten um vorzeitiges Antrocknen zu vermeiden. Es kann auch mit Pinsel oder Lappen aufgetragen werden. (**Sicherheitshinweise beachten!**) Auf gleichmäßiges Auspolieren achten. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Vorversuch durchführen!

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!

Trocknung

Die Trockenzeit beträgt ca. 6-12 Std. (23 °C / 50-55 % relative Luftfeuchte), ansonsten über Nacht trocknen lassen. Die Durchtrocknung erfolgt nach 7-10 Tagen.

Pflegehinweise

Innerhalb der ersten zwei Tage nur vorsichtig begehen. Laufstellen mit Papier oder Pappe auslegen. Anfangs nur trocken reinigen. Nach ca. 14 Tagen kann nach einer nebelfeuchten Reinigung mit Nacasa 4010, mit Naplana 2085 oder Naplana plus antirutsch 2086 nachgepflegt werden. Die weitere Unterhaltsreinigung und Pflege mit Nacasa 4010 und Naplana 2085 oder 2086 wird je nach Erfordernis durchgeführt. Abnutzungserscheinungen nach längerer Beanspruchung erfordern eine Auffrischung mit BIOFA Parkett-Finish 2063.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch 5-10 g/m². Ergiebigkeit 95-190 m²/ltr.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Vor dem Eintrocknen mit Verdünnung 0500 reinigen.

Lagerung

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.

Gebinde

250 ml / 750 ml / 2,5 ltr. Metallgebinde

Sicherheitshinweise

Mit Wachs getränkte Lappen wässern oder ausgebreitet auf nicht brennbarem Untergrund trocknen lassen (**Selbstentzündungsgefahr!**) oder in geschlossenen Behältern aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten!

Entsorgung

Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 080112

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.