

BIOFA Novasol

Wandfarbe

Art. Nr. 3032

Eigenschaften

BIOFA Novasol ist eine lösemittelfreie, wasser-
verdünnbare Wandfarbe aus natürlichen Roh-
stoffen. Der Anstrich ist **matt**, hochdeckend, ge-
ruchsneutral, schnelltrocknend, diffusionsfähig
und atmungsaktiv. Wisch- bis waschbeständig.

Inhaltsstoffe

Wasser, Marmormehl, Aluminiumsilikat, Kreide,
Titandioxid, Talkum, Leinöl, Diatomeenerde, Tür-
kischrotöl, Fettsäure-Polyetherderivat, Quellton,
Kasein, Borsalz, Silber-Aluminiumoxid, Laven-
delöl, Cedernholzöl, Orangenöl, Ylangöl.

Anwendung

BIOFA Novasol wird auf tragfähigen Untergrün-
den im Innenbereich wie Putz, Beton, Gasbeton,
Gipskartonplatten, Zellulosefaserplatten, Rauhfa-
sertapeten, etc., auch zur Renovierung alter,
handelsüblicher, synthetischer Wandfarben, die
fest, sauber und staubfrei sind, eingesetzt. Das
Produkt eignet sich auch als Grundanstrich für
Lasurtechnik mit BIOFA-Wandlasuren.

Vorbehandlung

Die Untergründe müssen trocken, tragfähig und
sauber sein. Alte Kalk- und Leimfarbenanstriche
entfernen. Lack- und Ölfarbenanstriche entfernen
oder gut aufrauen. Sandende und stark sau-
gende Untergründe sowie neuen Putz mit Haft-
und Tiefgrund 0810 (1:3 mit Wasser verdünnt)
grundieren. Schwach saugende Untergründe mit
stark verdünnter Wandfarbe(max. 1:1 mit Was-
ser) vorstreichen. Frischer Beton, Kalk- und Ze-
mentputz frühestens nach 6 Wochen behandeln.
Bei tapezierten Untergründen, wo die Tapeten
entfernt worden sind, ist die Untergrundoberflä-
che leicht anzuschleifen (60-100er Körnung) und
gut zu entstauben (erst abfegen oder absaugen,
dann feucht abwischen) bzw. mit Bürste und
heißem Wasser gründlich zu reinigen. Nach 24
Std. Trocknung mit verdünntem Haft- und Tief-
grund 0810 grundieren. Tapetenkleisterreste
können zu Haftungsproblemen führen.

Wichtiger Hinweis: Es können bei der Be-
schichtung der unterschiedlichen Untergründe
mit wässrigen, offenporigen Anstrichsystemen
bestimmte Stoffe wie z. B. Lignin, Nikotin, Rost,
diverse Salze aber auch Feuchtigkeit, etc. aus
dem Untergrund durchschlagen bzw. zu Verfä-
rbungen oder Farbtonunterschieden führen. Des-
halb unbedingt den Untergrund auf Eignung prü-
fen und Vorversuche (Musterflächen) durchfüh-
ren.

Farbtonabmischungen BIOFA Novasol Wand-
farbe 3032 kann mit den BIOFA Abtönkonzent-
raten 3510-3590 sowie mit BIOFA Farbpigmen-
ten 1301-1312 abgetönt werden.

Verarbeitung

BIOFA Novasol gut aufrühren. Dem 1. Anstrich
kann ca. 5 % Wasser zugegeben werden. Auf
Rauhfasertapeten sowie hellen Anstrichen reicht
oft ein einmaliger Anstrich. Geeignete Auftrags-
arten sind Rollen, Streichen und Airless-Spritzen
(Spritzdüse 0,53 mm, Spritzdruck 200 bar).
Nicht bei Temperaturen unter 5° C verarbeiten.

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung
der Produkte ist für optimale Frischluftzufuhr
zu sorgen! VOB beachten.

Trocknung

Überstreichbar nach ca. 4 Std., trocken nach ca.
12-16 Std. (20-23 °C / 50-55 % rel. Luftfeuchte).
Für Lasurmaltechnik, ca. 3 Tage Trocknungszeit.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch 120 ml/m². Ergiebigkeit 8-9 m²/litr.
Verbrauch und Ergiebigkeit sind abhängig von
der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Napona
2090 auswaschen.

Lagerung

Gut verschlossen und kühl lagern, vor Frost
schützen. Angebrochene Gebinde möglichst bald
verarbeiten. Bei sachgerechter Lagerung mind.
ein Jahr lagerstabil.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden
muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der
Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Gebinde

15 ltr. Kunststoffgebinde

Sicherheitshinweise

Auch natürliche Anstrichmittel nicht ins Abwasser geben und für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten !

Entsorgung

Lassen Sie sich beim Kauf über die benötigte Menge beraten, damit möglichst wenig Reste übrig bleiben. Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Wässrige Farbreste eintrocknen lassen und mit dem Hausmüll entsorgen.

GISCODE: M – DF 03

Abfallschlüssel: 080120

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.