

## BIOFA Solimin-Fixativ für innen

Art. Nr. 3045

### Eigenschaften

BIOFA Solimin-Fixativ ist ein gebrauchsfertiges Bindemittel, Verdünnung und Grundierung für BIOFA Solimin-Silikatfarben auf der Basis von Kaliwasserglas.

### Inhaltsstoffe

Wasser, Kalium-Wasserglas, Reinacrylat-Dispersion, organische Ammoniumverbindung, Fettsäure-Polyetherderivat, anionisches Tensid aus Kokosfett.

### Anwendung

Binderzusatz und Verdünnung für BIOFA Solimin-Silikatfarben sowie Grundierungsmittel zur Verfestigung und Absättigung sandender und stark saugender Untergründe.

### Vorbehandlung

Der Untergrund muß fest, tragfähig, saugfähig und sauber sein. Altanstriche auf Mineralfarbenbasis gründlich reinigen und lose bzw. kreibende Teile gut entfernen. Putzbeschädigungen sowie Haar- und Schwundrisse mit Spachtelmasse auf mineralischer Basis gut ausbessern. Schalöl-rückstände und Sinterschichten mit entsprechendem Reiniger entfernen bzw. abschleifen. Evtl. nachwaschen. Leim-, Latex-, Öl- und Kunstharzanstriche sind restlos zu entfernen.

Bei tapezierten Untergründen, wo die Tapeten entfernt worden sind, ist die Untergrundoberfläche leicht anzuschleifen (60-100er Körnung) und gut zu entstauben (erst abfegen oder absaugen, dann feucht abwischen) bzw. mit Bürste und heißem Wasser gründlich reinigen. Nach 24 Std. Trocknung mit Solimin Fixativ 3045 grundieren. Tapetenkleisterreste können zu Haftungsproblemen führen.

**Wichtiger Hinweis:** Es können bei der Beschichtung der unterschiedlichen Untergründe – mit wässrigen, offenporigen Anstrichsystemen bestimmte Stoffe wie z. B. Lignin, Nikotin, Rost, diverse Salze aber auch Feuchtigkeit etc. aus dem Untergrund durchschlagen bzw. zu Verfärbungen oder Farbtonunterschieden führen. Deshalb unbedingt den Untergrund auf Eignung prüfen und Vorversuche (Musterflächen) durchführen. **VOB beachten!**

### Verarbeitung

Zur Verdünnung 5 - 10 % BIOFA Solimin-Fixativ der Solimin Silikatfarbe 3051 oder der BIOFA Solimin Quarzsilikatfarbe 3055 zugeben. Als Grundierung wird BIOFA Solimin-Fixativ einmal durch Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen aufgebracht. Kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Nicht bei Temperaturen unter 5 °C verarbeiten.

### Trocknung

Nach 24 Std. überstreichbar.

### Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Grundierung ca. 0,1 ltr./m<sup>2</sup>.

### Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Napona 2090 reinigen.

### Lagerung

Trocken, kühl aber frostfrei lagern. Mindesthaltbarkeit 12 Monate.

### Gebinde

5 ltr. / 20 ltr. Kunststoffgebinde

### Sicherheitshinweise

Vorsicht! Produkt ist alkalisch! Spritzer auf Haut, Augen, Glas, Klinker, Naturstein, Kunststoff, Aluminium, Holz und Lack vermeiden, bzw. sofort mit viel Wasser abwaschen! Auch natürliche Anstrichmittel nicht ins Abwasser geben und für Kinder unerreichbar aufbewahren.

### Entsorgungshinweise

Lassen Sie sich beim Kauf über die benötigte Menge beraten, damit möglichst wenig Reste übrig bleiben. Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Wäßrige Farbreste eintrocknen lassen und mit dem Hausmüll entsorgen.

GISCODE: M - GF 01

Abfallschlüssel: 080120

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.