



Technisches Merkblatt

MARIL – WANDFARBE

Natürliche Wandfarbe für Innen

Art. Nr. 4200

<i>Produktbeschreibung:</i>	Hochwertige, scheuerbeständige Wandfarbe, weiss, für Innenräume auf Basis natürlicher, in Wasser emulgierter pflanzlicher Öle. Lösemittelfrei!
<i>Eigenschaften:</i>	Ausgezeichnete Deck- und Haftfähigkeit. MARIL-Naturdispersionsfarbe für Innen riecht angenehm und lässt sich mühelos verarbeiten. Wasch- und scheuerbeständig nach DIN 53778. MARIL ist atmungsaktiv und antistatisch.
<i>Verwendung:</i>	Auf Mauerwerk und Innenputz, Beton (auf frischem alkalischen Untergrund nicht einsetzbar), Hartfaserplatten, Spanplatten, Gipsplatten, Tapeten, alten Dispersions-Wandfarben usw. Eignet sich als Grundlage für diverse Deko-Anstriche.
<i>Geeignete Untergründe:</i>	Alle neutralen Putze und Raufasertapeten. Frische Putze sollten erst nach 30 Tagen überstrichen werden. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Öl und Fett oder sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund von AQUAMARIJN behandeln.
<i>Applikation:</i>	MARIL kann auch gerollt oder gespritzt werden (Airless oder Airless mix). 3 Minuten gut aufrühren.
<i>Beschichtungsaufbau:</i>	1. Anstrich (Grundierung) 5-10 % verdünnt 2. Anstrich unverdünnt 3. Anstrich unverdünnt (bei Bedarf).
<i>Renovierung:</i>	1 gegebenenfalls 2 Anstriche.
<i>Verbrauch:</i>	ca. 6 – 8 qm/Liter
<i>Trocknung:</i>	Nach wenigen Stunden trocken. Kann nach 6-8 Stunden überstrichen werden, nach 2 Wochen abwaschbar. Unter normalen Bedingungen wird die Scheuerbeständigkeit nach einigen Wochen erreicht (DIN-Norm = 28 Tage). Bei ungünstigen Bedingungen sind längere Trocknungszeiten zu beachten. Gute Belüftung fördert den Trocknungsprozess.
<i>Verarbeitungs- temperatur</i>	Bei einer Temperatur unter 5 °C oder bei einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80 % sollte MARIL nicht verarbeitet werden.
<i>Werkzeugreinigung:</i>	mit Wasser
<i>Zusammensetzung:</i>	Weiss: in Wasser emulgiertes Leinöl-Standöl und Zelluloseleim. Weisspigment Titandioxid (Recyclingprozess), doppeltgewaschene Kreide, Calcit, Dolomit und Wasser.

Zusätzliche Inhaltsstoffe je nach Farbton:
Natürliche Mineralien wie Ocker, Umbra und andere Erdfarben, bearbeitende Mineralstoffe wie Eisenoxidrot im Recyclingverfahren. Unbedenkliche synthetische organische Pigmente wie Phtalogrün.

<i>Topfkonservierung</i>	Schwefelammoniumverbindung, von BGA und FDA für Produkte zugelassen, die in Kontakt mit Lebensmittel geraten können.
<i>Farben:</i>	Maril ist nach gängigen Farbsystemen (z.B. NCS, RAL) oder nach Muster eingefärbt lieferbar.
<i>Gebindegrößen:</i>	5,0 l, 10,0 l
<i>Lagerung:</i>	Kühl, jedoch frostfrei in gut verschlossenem Gebinde.
<i>Haltbarkeit:</i>	In gut verschlossenen Gebinden minimal 1 Jahr.
<i>Bindemittel:</i>	Leinöl-Standöl Emulsion auf Wasserbasis
<i>Lösungsmittel:</i>	Wasser
<i>Transportcode:</i>	keiner
<i>Gefahrencode BAGS:</i>	keiner
<i>Dichte:</i>	1,35-1,45 kg/cbm
<i>Viskosität:</i>	100-1200 mPa.s. 18°C.
<i>Glanzgrad:</i>	Matt
<i>Festkörpergehalt:</i>	54-56 gew. %, 34-35 vol. %

Allgemeine Sicherheitshinweise

Kontakt mit Augen vermeiden. Eintrocknete Farbreste als Hausmüll entsorgen. Für Kinder und Tier un erreichbar, kühl und in gut verschlossenen Gebinden lagern. Angebrochene Gebinde möglichst schnell verarbeiten. MARIL nicht ins Erdreich gelangen lassen.

Import CH:	THYMOS AG, 5600 Lenzburg
Hersteller:	Ursa-Paint, NL-1976 CA Ijmuiden