

Technisches Datenblatt

Kork Kleber Thymos

Art. Nr. 0631

Eigenschaften

THYMOS Kork-Kleber ist ein gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Dispersionskleber. Geeignet zur Verklebung von 4 mm Korkplatten auf Unterlagsböden, Weichfaser-, Hartfaser-, Gips- und Zementgebundene Fussbodenplatten. Der Kork-Kleber ist auch geeignet zur Verlegung auf Fussbodenheizung.

Inhaltsstoffe

Vinylacetat, Butylacrylat, Ethylhexylacrylat, Harzester, Schwerspat, Wasser.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss DIN 18365 entsprechen, d.h. er muss eben, staub-, schmutz-, fett- und rissfrei sein. Restfeuchte von Anhydritunterlagsböden max. 0,5%, Zement- und Betonböden max. 1,5%. Stark saugende und sandende Untergründe müssen vorgängig mit einem geeigneten Material grundiert und abgespachtelt werden (z.B. mit Collano Aqualine TG 311 grundieren und mit Collano Sempaplan K 95 abspachteln). Nicht saugende Untergründe müssen vorgängig vorgestrichen und allenfalls abgespachtelt werden (z.B. mit Collano Aqualine HB 301 Haftvoranstrich vorstreichen und mit Collano Sempaplan K 95 abspachteln). Unebene Untergründe für Korkparkett werden grundsätzlich abgespachtelt.

Verarbeitung

Den Kleber mit Zahnpachtel B3 gleichmässig auf den saugfähigen Untergrund auftragen. Nach einer kurzen Abluftzeit von max. 10 Minuten werden die Korkplatten in das Klebstoffbett eingelegt und ganzflächig angepresst. Klebstoffflecken sofort mit Wasser reinigen. Die Korkplatten müssen nach 60 Min. mit der Bodenwalze nachgewalzt werden.

Achtung: Bei der Verlegung ist unbedingt auf die klimatischen Verhältnisse zu achten. Die Luft-, Boden- und Materialtemperatur soll 15 °C nicht unterschreiten. Ideale Verarbeitungsbedingungen sind 15–20 °C und 50–55 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Wichtig: Während der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzufuhr zu sorgen!

Verbrauch

Verbrauch ca. 400 – 600 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit Spachtel B3.

Belastbarkeit

Nach 12 Stunden belastbar, Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden.

Verlegung auf Fussbodenheizung

Feuchtigkeit und Alterung des Unterlagsbodens berücksichtigen. Die Fussbodenheizung 24 Std. vor der Verlegung abschalten oder im Winter absenken. 72 Std. nach der Verlegung stufenweise in Betrieb nehmen (d.h. Wasserdurchlauf mit 5 °C Steigerung pro Tag, max. Durchlauftemperatur 30 °C).

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung

Kühl und trocken in ungeöffneten Originalgebinden 12 Monate (frostopfindlich).

Gebinde

4 kg und 10 kg Kessel.

Vorsichtsmassnahmen

Das Produkt enthält keine Stoffe, die in den vorliegenden Konzentrationen als gesundheitsgefährdend zu betrachten sind. Klebstoffreste nicht ins Abwasser geben und für Kinder un erreichbar aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

Lassen Sie sich beim Kauf über die benötigte Menge beraten, damit möglichst wenig Reste übrig bleiben. Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Wässrige Klebstoffreste eintrocknen lassen und mit dem Hausmüll entsorgen.