

BIOFA Hartwachs-Öl Art. Nr. 2055

Eigenschaften

BIOFA Hartwachs-Öl ist ein hochwertiges Produkt. Es belebt die natürliche Struktur, vertieft die Tönung der behandelten Untergründe und ergibt eine offenporige, seidengänzende, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche, die weitestgehend vergilbungsfrei ist.

Inhaltsstoffe

Safloröl, Rizinenöl, Kolophoniumharz, Quellton, Silikatpigment, Mikrowachs, Zinkoxid, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Kieselsäure, Cobalt-, Zirkonium-, Mangan- und Zink-Octoat als Trockenstoffe.

Anwendung

Zur Behandlung aller saugfähigen Holz- und Korkböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB-Platten etc., im Innenbereich. Zur Grundierung und als Endanstrich.

Vorbehandlung

Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte max. 14 %), sauber und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll vorzugsweise nicht unter 16 °C sein. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten. Endschliff der Oberflächen mit 120er Korn bzw. Gitter.

Verarbeitung

Das BIOFA Hartwachs-Öl ist gebrauchsfertig. Mit Flächenstreicher, Fußbodenbürste oder kurzfloriger Parkettrolle dünn und gleichmäßig auftragen und gut ausstreichen. Nach 16-24 Stunden einen zweiten Anstrich dünn auftragen. Fühlt sich die Oberfläche nach dem ersten Auftrag rau an, mit Körnung 150-180 zwischenschleifen. Schleifstaub vor dem zweiten Auftrag gründlich entfernen. Bei Kork ist evtl. ein dritter Auftrag erforderlich.

Vorversuch durchführen!

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen ! VOB beachten.

Pflege und Nachbehandlung

Mit BIOFA Hartwachs-Öl behandelte Böden mit Nacasa 4010 (1-3 Verschlußkappen auf 5 Ltr. Wasser) reinigen und bei Bedarf (wenn Abnutzungserscheinungen auftreten) mit BIOFA Pflegeöl 2057 pflegen. Stark strapazierte Oberflächen (Schulen, Büros etc.) erhalten 4 Wochen nach dem letzten BIOFA Hartwachs-Öl-Auftrag eine erste Grundpflege mit Pflegeöl 2057, nachdem der Boden mit Nacasa 4010 gereinigt wurde. Die weitere Unterhaltspflege mit Pflegeöl erfolgt je nach Erfordernis (Auftreten von Abnutzungserscheinungen). Pflegeanleitung beachten.

Trocknung

Die Trockenzeit beträgt ca. 6-12 Std. (20 °C / 50-55 % relative Luftfeuchte). Nach 16-24 Std. wird der 2. Anstrich aufgebracht. Nach 3 Tagen schwach belastbar. Volle Beanspruchbarkeit nach 7-14 Tagen.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch: 40-70g/m²; Ergiebigkeit: 13-23 m²/litr.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Vor dem Eintrocknen mit Verdünnung 0500 reinigen.

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfernen.

Gebinde

750 ml / 2,5 ltr. und 10 ltr. Blechgebinde

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Sicherheitshinweise

Produkt ist brennbar, VbF A III. Mit BIOFA Hartwachs-Öl getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (**Selbstentzündungsgefahr !**). Danach dem Hausmüll zuführen. Auch Naturprodukte gehören nicht in Kinderhände.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten !

Entsorgung

Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE: Ö 100

Abfallschlüssel für flüssige Produktreste:
EAK 080102

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.