

BIOFA Parkettöl spezial **Art. Nr. 2059**

Eigenschaften

BIOFA Parkettöl spezial ist ein Öl-Wachs-Gemisch, lösemittelfrei, veredelt das Holz dauerhaft und garantiert eine widerstandsfähige Oberfläche. Das natürliche Holz wird belebt und erhält einen samtigen Glanz.

Inhaltsstoffe

Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Kolophoniumharz-Ester, Carnaubawachs, Mikrowachs, Quellton, Cobalt-, Zirkonium- und Calciumoctoat-Trockner, Zink-Metallseife.

Anwendung

Für Holzböden, Sterling OSB Platten und ähnliche Untergründe.

Vorbehandlung

Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte max. 14 %) und frei von fettigen Verunreinigungen sein. Endschliff 120er Körnung.

Verarbeitung

BIOFA Parkettöl spezial mit einem kurzflorigen Mop (Bodenwischer) einmal gleichmäßig auftragen (ca. 35-50 ml/qm, je nach Saugfähigkeit des Holzes). Nach 1-2 Stunden Eindringzeit mit einem Gummiabstreifer zu noch saugfähigen Stellen hin vertreiben bzw. aufnehmen. Dann mit einer Tellermaschine und grünem Pad gründlich einpadden und mit einem frischen grünen Pad die Oberfläche trocken auspolieren. Um eine gleichmäßig seidenglänzende Oberfläche zu erzielen, wird mit einem weißen Pad nachpoliert. Bei stark belasteten oder besonders saugfähigen Böden wird am nächsten Tag ein zweiter Auftrag durchgeführt. Dabei eine geringere Ölmenge gleichmäßig auf die Fläche aufbringen. Nach 30-60 Minuten Eindringzeit noch überstehendes Öl mit dem Gummiabstreifer sauber abziehen und aufnehmen. Anschließend die Oberfläche mit grauem Filzpad trocken auspadden und bei Bedarf mit weißem Pad nachpolieren. Alternativ kann als 2. Auftrag auch eine Wachsbehandlung

mit BIOFA Parkett-Finish 2063 erfolgen. (Technisches Merkblatt beachten!)

Zu beachten: Bei alten Böden müssen vorhandene Fugen vor dem Ölen abgespachtelt werden. Neue Böden fugenfrei verlegen oder ebenfalls abspachteln. Generell ist darauf zu achten, daß möglichst wenig Öl in noch verbleibende Ritzen eindringt. Ist dies nicht möglich oder erwünscht, sollten nur lösemittelhaltige Öle wie Universal-Hartöl 2044 oder Hartwachs-Öl 2055 verwendet werden.

Bei schwimmend verlegten Parkettdielen ist die Verbindung und Verleimung von Nut und Feder so durchzuführen, daß eine dichte, feste Verbindung (ohne Spiel) erreicht wird. Eine Nichteinhaltung dieser Richtlinie kann zu Ölaustritt oder Geräuschentwicklung beim Begehen führen.

Pflege

Mit Nacasa Art. Nr. 4010 feucht reinigen und mit Naplana Art. Nr. 2085 bzw. Naplana plus anti-rutsch Art. Nr. 2086 pflegen. **(Pflegeanleitung beachten!)**

Bei Abnutzungserscheinungen der Oberfläche wird der Boden gründlich gereinigt und anschließend mit BIOFA Parkettöl spezial 2059 wie oben beschrieben oder mit BIOFA Parkett-Finish 2063 behandelt. Wichtig ist, dass die Oberfläche nachbehandelt wird, bevor sie bis auf das Holz abgenutzt ist, ansonsten muß erst geschliffen und neu aufgebaut werden.

Trocknung

Die Trockenzeit beträgt ca. 6-12 Std. (20-23 °C / 50-55 % rel. Luftfeuchte). Durchtrocknung und volle Belastbarkeit nach 7-10 Tagen.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch 35-50 ml/m²,
Ergiebigkeit ca. 20-30 m²/ltr.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Vor dem Eintrocknen mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen.

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Gebinde

750 ml / 2,5 l und 10 l Blechgebinde

Sicherheitshinweise

Mit BIOFA Parkettöl spezial getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (**Selbstentzündungsgefahr !**). Danach dem Hausmüll zuführen. Auch Naturprodukte gehören nicht in Kinderhände.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten !

Entsorgung

Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE: Ö 10

Abfallschlüssel: 080112

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.